



A **FÉNYES** védőréteggel bevont anyag rétegenkénti összetétele:




- 01 Névleges szerves védő alapozó + festék (25 mikron)
- 02 Passzíváló oldatréteg
- 03 Cink szervesetlen védőréteg (Z225 g/m<sup>2</sup>)
- 04 Acélmag
- 05 Cink szervesetlen védőréteg (Z225 g/m<sup>2</sup>)
- 06 Passzíváló oldatréteg
- 07 Szerves festék védőréteg (PE) 7 mikron

A **MATT** védőréteggel bevont anyag rétegenkénti összetétele:




- 01 Névleges szerves védő alapozó + festék (35 mikron)
- 02 Passzíváló oldatréteg
- 03 Cink szervesetlen védőréteg (Z225 g/m<sup>2</sup>)
- 04 Acélmag
- 05 Cink szervesetlen védőréteg (Z225 g/m<sup>2</sup>)
- 06 Passzíváló oldatréteg
- 07 Szerves festék védőréteg (PE) 7 mikron

A **NEOMAT 30** típusú védőréteggel bevont anyag rétegenkénti összetétele:



- 01 Névleges szerves alapozó + festék (60 mikron)
- 02 Passzíváló oldat réteg
- 03 Cink szervesetlen védőréteg (Z275 g/m<sup>2</sup>)
- 04 Acélmag
- 05 Cink szervesetlen védőréteg (Z275 g/m<sup>2</sup>)
- 06 Passzíváló oldatréteg
- 07 Szerves festék védőréteg (PE) 12 mikron

A **SUPREM 50** típusú védőréteggel bevont anyag rétegenkénti összetétele:



- 01 Névleges szerves védőalapozó + festék (50 mikron)
- 02 Passzíváló oldat réteg
- 03 Cink szervesetlen védőréteg (Z275 g/m<sup>2</sup>)
- 04 Acélmag
- 05 Cink szervesetlen védőréteg (Z275 g/m<sup>2</sup>)
- 06 Passzíváló oldatréteg
- 07 12 mikronos szerves festék védőréteg

Annak érdekében, hogy biztosan a legújabb verziót használja, javasoljuk, hogy töltsse le a weboldalunkról: <https://www.wetterbest.ro/hu-hu/dokumentacio> vagy a QR-kód beolvasásával.

Ez a dokumentum nem biztosít jogokat, és változhat. Fenntartjuk a jogot a dokumentum előzetes értesítés nélküli módosítására a fejlesztések vagy javítások tükrében.



**Wetterbest S.A.**

**Cím: Băicoi, str. Înfrățirii nr. 142, Prahova, Románia irányítószám 105200;  
Telefon: 0244 268 633 / 0735 35 35 35**

**[www.wetterbest.ro](http://www.wetterbest.ro)**