

Decoratief pleistersysteem met een klassiek, marmer stucco-effect Brander Stucco Gloss

OMSCHRIJVING

Brander Stucco Gloss is een decoratieve pleister met een klassiek stucco effect voor binnen. Deze decoratieve pleister is bedoeld om vlakke minerale ondergronden op een decoratieve wijze te verfraaien.
Brander Stucco Gloss is geschikt voor toepassing in nieuwbouw en renovatie van woning- en utiliteitsbouw.

ALGEMENE ASPECTEN

Voor een optimaal resultaat van het decoratieve pleistersysteem, de punten in acht nemen genoemd onder 'algemene applicatieaspecten' in dit systeemblad.
Ongewenste effecten zoals langzame doordrogings, glansvorming, verkleuring, onthechting of vocht- en vorstschade worden dan voorkomen.

SPECIFICATIE 1	Brander Stucco Gloss systeem op beton, cellenbeton, gipsblokken en kalkzandsteen elementen
Voorbehandeling	- Ongerechtigdheden en verontreinigingen verwijderen. - Van beton de mogelijk aanwezige cementhuid verwijderen.
Reparatie / egalisatie	- De ondergrond repareren en egaliseren conform Groep 1 (zie noot 1), In Brander systeemblad 4933 'Egaliseren van minerale ondergronden binnen' staat het egalisatiesysteem waarmee Groep 1 gerealiseerd kan worden.
Voorstrijken	- Het geheel voorstrijken met Brander Haftgrund (1: 4 verdund).
Systeem	- Brander Stucco Gloss aanbrengen met de grote stuccospaan. De laag zodanig opbrengen dat een licht reliëf (spaanslagen) ontstaat. Dit reliëf is decoratief en zal in het eindresultaat zichtbaar blijven. - Na droging met de kleine stuccospaan, vleksgewijs en los van elkaar een 'schraaplaag' Brander Stucco Gloss aanbrengen. Na aandrogings de tussenruimten met dezelfde spaan vleksgewijs voorzien van een 'schraaplaag' Brander Stucco Gloss. Hierbij dienen de eerder aangebrachte Brander Stucco-vlekken overlapt te worden. De schraapbewegingen zodanig uitvoeren, dat de randen van het reliëf gepolijst worden. - Nadat de laag is aangedroogd is, kan naar wens nogmaals met de spaan gepolijst worden. Door dit polijsten zal alles wat met de spaan geraakt wordt opglanzen en met name dus het reliëf. Ook de kleurnuances zullen hierdoor diepte gaan krijgen.
Noot 1	Zie hiervoor tabel oppervlaktebeoordelingscriteria "stukadoorwerk binnen" van Technisch Bureau Afbouw.
Noot 2	Over het Stucco systeem kan een beschermende laag Brander Stucco Finish Matt aangebracht worden. Een optimale reinigbaarheid wordt verkregen met 2 lagen. Het effect van Brander Stucco Gloss wordt beïnvloed door het aanbrengen van Brander Stucco Finish Mat.

Decoratief pleistersysteem met een klassiek, marmer stucco-effect Brander Stucco Gloss

SPECIFICATIE 2	Brander Stucco Gloss systeem op gipskartonplaat
Voorbehandeling	- Ongerechtigheden en verontreinigingen verwijderen.
Reparatie / egalisatie	- De ondergrond egaliseren conform Niveau A (zie noot 1), In Brander systeemblad 4946 'Egaliseren van gipskarton- en gipsvezelplaten' staat het egalisatiesysteem waarmee Niveau A gerealiseerd kan worden..
Voorstrijken	- Het geheel voorstrijken met Brander Haftgrund (1: 4 verdund).
Systeem	- Brander Stucco Gloss aanbrengen met de grote stuccospaan. De laag zodanig opbrengen dat een licht reliëf (spaanslagen) ontstaat. Dit reliëf is decoratief en zal in het eindresultaat zichtbaar blijven. - Na droging met de kleine stuccospaan, vleksgewijs en los van elkaar een 'schraaplaag' Brander Stucco Gloss aanbrengen. Na aandroging de tussenruimten met dezelfde spaan vleksgewijs voorzien van een 'schraaplaag' Brander Stucco Gloss. Hierbij dienen de eerder aangebrachte Brander Stucco-vlekken overlapt te worden. De schraapbewegingen zodanig uitvoeren, dat de randen van het reliëf gepolijst worden. - Nadat de laag is aangedroogd is, kan naar wens nogmaals met de spaan gepolijst worden. Door dit polijsten zal alles wat met de spaan geraakt wordt opglanzen en met name dus het reliëf. Ook de kleurnuances zullen hierdoor diepte gaan krijgen.
Noot 1	Zie hiervoor tabel oppervlaktebeoordelingscriteria "stukadoorwerk binnen" van Technisch Bureau Afbouw.
Noot 2	Over het Stucco systeem kan een beschermende laag Brander Stucco Finish Matt aangebracht worden. Een optimale reinigbaarheid wordt verkregen met 2 lagen. Het effect van Brander Stucco Gloss wordt beïnvloed door het aanbrengen van Brander Stucco Finish Mat.

ALGEMENE APPLICATIE ASPECTEN

Ondergrond

- De ondergrond moet afgebonden en draagkrachtig zijn.
- De ondergrond moet voldoende droog zijn.
Vochtpercentage cementgebonden ondergronden: max. 3%.
Vochtpercentage gipsgebonden ondergronden: max. 1%.
- Op de ondergrond mogen geen ongerechtigheden aanwezig zijn, zoals vet, stof, vuil, cementhuid, filzlaag, roest, bramen en restanten van bekistingssolie, die de opbouw en de hechting van een goed muurverfsysteem in de weg staan.

Decoratief pleistersysteem met een klassiek, marmer stucco-effect Brander Stucco Gloss

ALGEMENE APPLICATIE ASPECTEN

Verwerkingscondities

- Voor een goede filmvorming (doordroging) van het sierpleistersysteem moet tijdens de applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
Ondergrond- en omgevingstemperatuur 5°C zijn, maar niet hoger dan 30°C
De relatieve luchtvochtigheid mag hierbij niet hoger zijn dan 80%.
De ondergrondtemperatuur dient minimaal 3°C boven het dauwpunt te liggen.
Goede ventilatie.

Conditie na de verwerking

- De voorwaarden zoals beschreven onder 'verwerkingscondities' gelden ook na het verwerken en drogen. Als dit niet wordt aangehouden, kan dit leiden tot gebreken.

Het Brander Stucco Gloss systeem

- Door een zorgvuldige voorbehandeling en toepassing van een (geschikt) voorstrijkmiddel op zuigende ondergronden, worden extra waarborgen gecreëerd ten aanzien van hechting, glans en kleur.
- Elke laag van het systeem dient volledig doorgedroogd te zijn alvorens de volgende wordt aangebracht. Hiertoe draagt een goede verwarming in combinatie met ventilatie bij.
- De verwerkingswijzen van de in het Brander sierpleistersysteem aangegeven producten zijn omschreven in de betreffende kenmerkenbladen.
- Om een fraai resultaat te bereiken is het van belang egaal en regelmatig te werken. De resultaten van decoratieve effecten kunnen per persoon verschillen, zorg daarom dat de werkwijze hierop aangepast wordt.
Een monster van het effect kan discussie over het resultaat voorkomen.

Afwerking op aansluitmaterialen tussen bouwdelen

- Voor de aansluiting van het ene met het andere bouwdeel worden materialen gebruikt zoals P.V.C.-profielen, hout, kit en schuim.
De systemen, aangegeven in dit systeemblad, zijn niet bedoeld als afwerking op deze aansluitmaterialen. Een afwerking zal, voor zover die aan te geven is, in overleg bepaald dienen te worden.

Bevestiging van plaatmaterialen en reparatie c.q. egalisatie van naden bij plaatmaterialen

- Deze werkzaamheden uitvoeren volgens het voorschrift van de fabrikant.

ATTENTIE

Dit systeemblad gaat niet in op details van bouwkundige aard. Indien deze zich voordoen wordt verwezen naar een bouwkundige.

REFERENTIES

Documentatieblad

Brander Haftgrund
Brander Stucco Gloss
Brander Stucco Finish Mat

nummer

5946NL
6034NL
6026NL

PPG Coatings Nederland B.V. / Brander Afbouwprodukten, Postbus 2437, 5202 CK, 's-Hertogenbosch. Tel: (073) 627 17 77, Fax: (073) 622 05 70, e-mail: info@brander.nl, website: www.branders.nl De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.
Brander Afbouwprodukten is een merk van PPG.

september 2026
Pagina 3/3

Vanzelfsprekend

