

Fiche Technique ProGold 2500 Enduit de rebouchage Léger



Description	Enduit léger et pâteux pour l'intérieur, à base de dispersion de résine synthétique.
Usage	Pour le remplissage et le lissage en une seule opération des joints et des trous de vis dans les cloisons et plafonds en plaques de plâtre. Pour la réparation des fissures de retrait et des fissures dans les supports minéraux, tels que le stuc, le béton et l'enduit décoratif. Ne convient pas aux sollicitations hydriques prolongées ni aux joints de dilatation.
Caractéristiques principales	• Léger. • Rapide et facile à appliquer. • Séchage très rapide. • Pratiquement sans retrait. • Facilement ponçable après durcissement. • Peut être repeint très rapidement.
Teintes et brillance	Blanc
Emballage	Pot en plastique de 1 litre. Seau en plastique de 5 litres.
Données de base	Mesuré à 20°C et 65% d'humidité relative Densité Epaisseur de couche Recouvrable après Temps de prise Point d'éclair
Conservation	au moins 12 mois dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel.
Rendement	Cela dépend de la réparation.
Conditions du support	Support entièrement durci, sec (indicateur Protimeter vert), solide et exempt de toute impureté.
Conditions d'application	Pendant l'application et le séchage, la température du support et la température ambiante ne doivent pas être inférieures à +5 °C ni supérieures à +40 °C. Humidité relative : 85 % max.

Fiche Technique ProGold 2500 Enduit de rebouchage Léger



Instructions d'emploi

Dilution

Aucune, le produit est prêt à l'emploi. Si nécessaire, ajouter quelques gouttes d'eau du robinet pour rendre le mastic un peu plus onctueux.

Méthode d'application

Appliquer à l'aide d'une spatule à mastic.

Lisser ensuite avec une spatule à mastic humidifiée sur une taloche humide, en exerçant une légère pression.

Pour certaines applications, une finition supplémentaire peut être nécessaire après séchage.

Nettoyage des outils

Immédiatement après utilisation, à l'eau du robinet.

Mesures de sécurité

Consultez la fiche de données de sécurité du produit « ProGold 2500 - Agent de remplissage léger ».

Données complémentaires

Recouvrement

Le recouvrement avec des peintures à dispersion à forte teneur en charges peut entraîner l'apparition de fissures dans la peinture.