




ENVIROBASE[®]
HIGH PERFORMANCE

GUIDE DES COLORANTS



BASES À MÉLANGER

PICTOGRAMME DU COLORANT	COLORANT	CARACTÉRISTIQUES
	T425 Jaune permanent	Jaune mi-ton, moins vert que le T421.
	T4281 Jaune uni	Jaune éclatant à ton vert. Utilisé principalement dans les couleurs unies.
	T421 Olive	Jaune verdâtre. Utilisé principalement dans les couleurs métallisées, perle et à effets spéciaux.
	T430 Vert transparent à forte concentration	Vert à ton jaune.
	T431 Vert phthalo à forte concentration	Vert à ton bleu.
	T413 Bleu vif	Bleu à ton vert. Donne un biais à ton rouge.
	T412 Bleu transparent (T415) (Trace bleu)	Bleu mi-ton. Donne un biais à ton vert. Utiliser le T415 dans les formules qui en exigent moins de 1 %.
	T4311 Bleu-vert HC	Bleu mi-ton. Très saturé, biais plus profond et plus vert que le T412. Utilisé principalement dans les couleurs métallisées, perle et à effets spéciaux.
	T411 Bleu	Bleu phtalo pur à ton rouge.
	T414 Bleu riche	Bleu extrême à ton rouge. Plus rouge que le T411.
	T443 Violet	Violet semi-transparent.
	T444 Bordeaux	Violet transparent. Rend plus bleues les couleurs rouges métallisées et perle. Plus foncé de biais que le T5380 (T438*) et le T5450 (T445*).
	T5450 (T445*) Magenta transparent ES	Magenta plus pur et plus transparent dont le ton de biais est plus profond et plus bleu que le T5380 (T438*). Utilisé principalement dans les couleurs métallisées, perle et à effets spéciaux.
	T4342 Magenta HC	Magenta. Très saturé, biais plus profond que le T5450 (T445*). Utilisé principalement dans les couleurs métallisées, perle et à effets spéciaux.
	T5380 (T438*) Rose ES	Magenta servant de rouge à ton bleu. Plus pur et plus pâle que le T444. Utilisé principalement dans les couleurs métallisées, perle et à effets spéciaux.



NOIRS ET BLANCS

PICTOGRAMME DU COLORANT	COLORANT	CARACTÉRISTIQUES
	T400 Blanc (T402) (Trace blanc)	Blanc pur très concentré. Utiliser le T402 dans les formules qui en exigent moins de 5 %.
	T405 Noir graphite	Ton bleu subtil de face. Pâlit le ton de biais dans les couleurs métallisées très foncées. Utilisé principalement dans les couleurs métallisées, perle et à effets spéciaux.
	T406 Noir bleu (T404) (Trace noir bleu)	Noir très concentré à ton bleu. Utiliser le T404 dans les formules qui en exigent moins de 1 %.
	T407 Noir de jais	Noir à ton jaune. Recommandé dans les couleurs métallisées lorsqu'il faut un biais foncé et profond.
	T409 Noir profond	Légèrement plus bleu que le T407 dans les couleurs métallisées et les couleurs unies pâles.

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES	
	FAMILLE DE COULEURS — Jaune, vert, bleu, violet, rouge, etc. FACE — Angle d'observation où les pigments métallisés ou perle d'une formule influent fortement sur la couleur. BIAIS — Angle d'observation où la couleur est généralement plus foncée. Subit surtout l'influence des pigments classiques des couleurs métallisées ou perle. TON — Dominante de la couleur en relation avec ses changements de teinte et la famille de couleurs la plus proche (bleu à ton vert, bleu mi-ton, bleu à ton rouge).

REMARQUES

- Code produit à retirer.

BASES À MÉLANGER

PICTOGRAMME DU COLORANT	COLORANT	CARACTÉRISTIQUES
	T422 Jaune oxyde (T423) (Trace jaune d'oxyde)	Jaune oxyde opaque. Utilisé principalement dans les couleurs unies. Utiliser le T423 dans les formules qui en exigent moins de 1 %.
	T429 Jaune or transparent	Jaune oxyde transparent servant de jaune impur de faible intensité. Fonce le biais des couleurs métallisées, perle et à effets spéciaux.
	T426 Jaune chaud	Jaune à ton orange. Donne un biais à ton vert. Utilisé principalement dans les couleurs métallisées, perle et à effets spéciaux.
	T427 Jaune	Jaune organique à ton orange. Utilisé principalement dans les couleurs unies.
	T5320 (T432*) Rouge transparent ES	Oxyde de fer transparent utilisé pour donner une apparence rouge doré. Utilisé principalement dans les couleurs métallisées, perle et à effets spéciaux.
	T4341 Rouge transparent HC	Rouge oxyde de fer transparent. Très saturé, biais plus profond que le T5320 (T432*). Utilisé principalement dans les couleurs métallisées, perle et à effets spéciaux.
	T433 Orange brillant	Orange organique éclatant. Utilisé principalement dans les couleurs unies.
	T436 Rouge oxyde (T440) (Trace rouge d'oxyde)	Rouge oxyde opaque. Utilisé principalement dans les couleurs unies. Utiliser le T440 dans les formules qui en exigent moins de 1 %.
	T442 Brun	Brun foncé à biais plus profond que le T5320 (T432*). Utilisé principalement dans les couleurs or métallisées.
	T5350 (T435*) Rouge saumon ES	Rouge à ton orange. Le plus jaune des colorants rouges.
	T4850 Rubis rouge vif	Marron pérylène. Très saturé, biais plus profond que le T4343. Utilisé principalement dans les couleurs métallisées, perle et à effets spéciaux.
	T4343 Rouge organique HC	Marron pérylène. Très saturé, biais plus profond que le T5480 (T448*). Utilisé principalement dans les couleurs métallisées, perle et à effets spéciaux.
	T5480 (T448*) Roux ES	Marron pérylène impur. Plus bleu que le T436 et le T442.
	T5470 (T447*) Rouge vif	Rouge organique. Utilisé principalement dans les couleurs unies.
	T441 Carmin	Rouge éclatant. Plus jaune de face et de biais que le T5380 (T438*). Utilisé principalement dans les couleurs métallisées, perle et à effets spéciaux.

MISE EN GARDE : Certains produits peuvent contenir des produits chimiques que la Californie reconnaît comme causant le cancer et des troubles du système reproducteur. Pour en savoir plus, consultez le site [PPGWarning.ca.gov](http://www.ppg.com).
Le logo PPG, Nous protégeons et embellissons le monde et Envirobase sont des marques déposées de PPG Industries Ohio, Inc.
Le logo n° 1 de Facebook est une marque déposée de Facebook, Inc. Le Logo #1 est une marque déposée de LinkedIn Corporation.
Le glyphe Instagram est une marque déposée d'Instagram, LLC. ©2020 PPG Industries, Inc. 04/20 E-HP135FEA
PPG Automotive Refinish • 19699 Progress Drive, Strongsville, OH 44149 • 1.800.647.6050 • ppg.com/refinish [f](https://www.facebook.com/ppg) [i](https://www.instagram.com/ppg) [in](https://www.linkedin.com/company/ppg)



We protect and beautify the world™



ENVIROBASE[®]
HIGH PERFORMANCE

GUIDE DES COLORANTS



COLORANTS PERLE

TAILLE DES PAILLETTES	COLORANT	CARACTÉRISTIQUES
	T451 Blanc perle extra fin	Blanc de face. Devient très pâle de biais.
	T452 Blanc perle fin	Plus pur que le T451. Devient plus pâle de biais que le T453.
	T453 Blanc perle	Plus pur que le T452. Devient plus foncé de biais que le T452.
	T455 Bleu perle fin	Bleu de face. Peut pâlir le biais dans les couleurs métallisées et perle. Devient légèrement jaunâtre de biais dans les couleurs tricouches blanches.
	T456 Bleu perle	Bleu de face. Devient légèrement jaunâtre de biais dans les couleurs tricouches blanches.
	T457 Vert perle	Vert de face. Devient légèrement rougeâtre de biais dans les couleurs tricouches blanches.
	T460 Jaune perle	Jaune de face. Donne un biais à ton légèrement bleuâtre dans les couleurs tricouches blanches.
	T461 Jaune or perle	Mica recouvert d'oxyde de fer jaune. Jaune or de face. Donne un biais à ton or rougeâtre.
	T466 Orange perle	Orange de face. Devient légèrement vert de biais dans les couleurs tricouches blanches.
	T459 Cuivre perle	Mica recouvert d'oxyde de fer. Cuivre de face. Donne un biais cuivre foncé.
	T465 Rouge perle	Rouge magenta de face. Devient légèrement verdâtre de biais dans les couleurs tricouches blanches.
	T454 Rouge vif perle	Mica recouvert d'oxyde de fer rouge. Rouge éclatant de face. Devient plus foncé de biais que le T462.
	T462 Rouge perle fin	Mica recouvert d'oxyde de fer rouge. Rouge de face. Donne un biais à ton rouge pâle.
	T468 Violet perle	Violet de face. Devient jaune verdâtre de biais dans les couleurs tricouches blanches.

EFFETS SPÉCIAUX

TAILLE DES PAILLETTES	COLORANT	CARACTÉRISTIQUES
	T4000 Cristal argent	Effet blanc vif et étincelant. Apparence plus grossière et plus brillante que le T453.
	T4003 Bleu galaxie	Effet bleu vif et étincelant. Apparence plus grossière et plus brillante que le T456.
	T4004 Vert stellaire	Effet vert vif et étincelant. Apparence plus grossière et plus brillante que le T457.
	T4007 Turquoise cosmique	Pigment vif et étincelant unique à paillettes bleues marine.
	T4001 Or rayon de soleil	Effet or vif et étincelant. Apparence plus grossière et plus brillante que le T460.
	T4006 Cuivre d'âtre	Effet cuivre vif et étincelant. Apparence plus grossière et plus brillante que le T459.
	T4005 Rouge Solaris	Effet rouge-magenta vif et étincelant. Apparence plus grossière et plus brillante que le T465.
	T4002 Rouge radieux	Effet rouge vif et étincelant. Apparence plus grossière et plus brillante que le T454.
	T4008 Rêve d'améthyste	Effet violet vif et étincelant. Apparence plus grossière et plus brillante que le T468.
	T4032 Fantaisie violette	Paillettes de silice blanches à effets spéciaux qui créent un effet de changement de couleurs unique passant du violet à l'argent, au vert, puis au bleu.
	T4033 Feu arctique	Paillettes de silice à effets spéciaux qui créent un effet de changement de couleurs unique passant du turquoise subtil à l'argent brillant, puis au rouge.
	T4034 Lever de soleil des Tropiques	Paillettes de silice à effets spéciaux qui créent un effet de changement de couleurs unique passant du vert à l'argent, puis à l'orange rougeâtre.
	T4035 Soleil teinté de lapis-lazuli	Paillettes de silice à effets spéciaux qui créent un effet de changement de couleurs unique passant de l'or au vert, puis au bleu.
	T4018 Argent prismatique	Paillettes argent de taille moyenne créant un effet d'arc-en-ciel par diffraction.
	T4037 Paillettes de verre argent	Paillettes de verre recouvertes d'argent, utilisées pour créer des couleurs brillantes, chatoyantes et flamboyantes. L'effet est particulièrement visible en plein soleil.
	T4020 Vert à violet	Paillettes aux couleurs changeantes. Passe du vert au violet.
	T4021 Argent à vert	Paillettes aux couleurs changeantes. Passe de l'argent au vert.
	T4022 Or à argent	Paillettes aux couleurs changeantes. Passe de l'or à l'argent.
	T4023 Cyan à violet	Paillettes aux couleurs changeantes. Passe du cyan au violet.
	T4024 Bleu à rouge	Paillettes aux couleurs changeantes. Passe du bleu au rouge.
	T4025 Magenta à or	Paillettes aux couleurs changeantes. Passe du magenta à l'or.
	T4026 Rouge à or	Paillettes aux couleurs changeantes. Passe du rouge à l'or.

MÉTALLISÉS

TAILLE DES PAILLETTES	PICTOGRAMME DU COLORANT	COLORANT	CARACTÉRISTIQUES
		T471 Métal extrafin	Métal extrafin à biais clair.
		T472 Métallique lenticulaire fin	Métal éclatant fin à biais plus foncé que le T471.
		T473 Métallique moyen	Métal moyen à biais plus foncé que le T471.
		T474 Métallique fin	Métal fin à biais plus foncé que le T471.
		T475 Métallique lenticulaire moyen	Métal éclatant moyen à biais plus foncé que le T472.
		T476 Métallique lenticulaire grossier	Métal brillant grossier à biais plus foncé que le T475.
		T477 Métallique extragrossier	Métal extragrossier à biais plus foncé que le T479.
		T479 Métallique grossier dollar argenté	Métal très éclatant à biais plus clair que le T476.
		T489 Métallique d'or moyen	Paillettes d'aluminium doré moyennes.
		T4040 Éclat orange	Paillettes d'aluminium or rougeâtre foncé. Plus intense que le T489.
		T4042 Aluminium bleu	Aluminium lenticulaire bleu très chromatique.
		T4705 Métal liquide	Paillettes métallisées sous vide qui donnent une apparence unique semblable à celle du métal en fusion.

CORRECTEURS DE BIAIS

PICTOGRAMME DU COLORANT	COLORANT	CARACTÉRISTIQUES
	T491 Base à mater	Donne aux paillettes une apparence plus grossière et pâlit le biais.
	T402 Trace blanc	Utilisé dans les couleurs métallisées pour griser le ton de face et pâlir le ton de biais.
	T403 Microblanc	Utilisé dans les couleurs métallisées pour jaunir le ton de face et donner un biais à ton bleu pâle.

TAILLE DES PAILLETTES PETITES MOYENNES GRANDES	LÉGENDE DES PICTOGRAMMES	LÉGENDE DES CARACTÉRISTIQUES DES CHANGEMENTS DE COULEURS
COLORANTS PERLE 	 FAMILLE DE COULEURS Jaune, vert, bleu, violet, rouge, etc. FACE Angle d'observation où les pigments métallisés ou perle d'une formule influent fortement sur la couleur. BIAIS Angle d'observation où la couleur est généralement plus foncée. Subit surtout l'influence des pigments classiques des couleurs métallisées ou perle.	 PÂLE DE FACE PÂLE DE BIAIS
COLORANTS ALUMINIUM 		 PÂLE DE FACE BIAIS MI-TON
ALUMINIUM COLORÉ 		 PÂLE DE FACE FONCÉ DE BIAIS
ALUMINIUM LENTICULAIRE 		
EFFETS SPÉCIAUX 		

MISE EN GARDE : Certains produits peuvent contenir des produits chimiques que la Californie reconnaît comme causant le cancer et des troubles du système reproducteur. Pour en savoir plus, consultez le site [PPGWarning.ca.gov](http://www.PPGWarning.ca.gov).
Le logo PPG, Nous protégeons et embellissons le monde et Envirobase sont des marques déposées de PPG Industries Ohio, Inc.
Le logo "I" de Facebook est une marque déposée de Facebook, Inc. Le Logo "V" est une marque déposée de LinkedIn Corporation.
Le glyphe Instagram est une marque déposée d'Instagram, LLC. ©2026 PPG Industries, Inc. 04/26 E4PT13P/EA
PPG Automotive Refinish • 19699 Progress Drive, Strongsville, OH 44149 • 1.800.647.6050 • ppg.com/refinish [f](https://www.facebook.com/ppg) [i](https://www.instagram.com/ppg) [in](https://www.linkedin.com/company/ppg)



We protect and beautify the world[™]