



**Distrito de control de la contaminación del aire  
(APCD) del condado de Placer, California**

**Regla 234**

**Operaciones de reacabado automotriz**

Modificación: 14 oct 2010 | **Entrada en vigencia: 1 jul 2011**

<b>Categoría del revestimiento</b>	<b>Límite en lb/galón de EE.UU. (g/l): COV reglamentario (menos agua, menos exentos)</b>			
Solvente (limpiador de superficies)	0.21 (25)* * Valor del contenido de COV			
Revestimiento de pretratamiento/Imprimante	5.5 (660)			
Imprimante/Imprimante tapaporos	2.1 (250)			
Imprimante sellador	2.1 (250)			
Revestimiento de una sola etapa	2.8 (340)			
Revestimiento de color	3.5 (420)			
Revestimiento transparente	2.1 (250)			
Capa de acabado uniforme	4.5 (540)			
Promotor de adherencia	4.5 (540)			
<b>Código y nombre del producto</b>		<b>Reductor</b>	<b>Proporción de mezcla</b>	<b>Contenido de COV</b>
<b>Solvente (limpiador de sustratos) Límite: 0.21 lb/gal (25 g/l)</b>				
SWX350 H2O-SO-CLEAN® Removedor de cera y grasa		-	-	0.17 (20)
CFX435LV - Limpiador bajo en COV		Agua	1 : 1	0.20 (25)
Removedor de insectos y brea SX1009 de COV 2.9*		-	-	2.89 (346)
* Regla 234, sección 305.4, "Para el caso de los disolventes utilizados para remover insectos y brea, el contenido de COV debe cumplir con un límite máximo del 40% de compuestos orgánicos volátiles en peso."				
<b>Código y nombre del producto</b>	<b>Endurecedor</b>	<b>Reductor</b>	<b>Proporción de mezcla</b>	<b>COV aplicado Menos agua Menos exentos</b>
<b>Imprimante/Imprimante tapaporos Límite: 2.1 lb/gal (250 g/l)</b>				
Imprimantes epóxicos de película delgada F8801/WH/BK	F8800	F8310	2 : 1 : 1/2	1.84 (221)
Imprimante epóxico que puede lijarse F8802/WH/BK	F8800	F8310	2 : 1 : 1/2	1.51 (181)
Imprimantes con uretano F8810/WH/BK	F8204	F8311, F8312, o F8313	4 : 1 : 1	1.43 (171)
Imprimantes con uretano F8810/WH/BK	F8200 o F8201	F8311, F8312, o F8313	8 : 1 : 2	1.43 (171)
Tapaporos de uretano F8811	F8204	F8311, F8312, o F8313	4 : 1 : 1	1.35 (162)
Selladores de secado rápido F8812/WH/BK	F8201	F8311	3 : 1 : 1	1.79 (215)
Selladores de secado rápido F8812/WH/BK	F8204	F8311	6 : 1 : 2	1.79 (215)
<b>Código y nombre del producto</b>	<b>Endurecedor</b>	<b>Reductor</b>	<b>Proporción de mezcla</b>	<b>COV aplicado Menos agua Menos exentos</b>
<b>Revestimiento de una sola etapa Límite: 2.8 lb/gal (340 g/l)</b>				
Capa de acabado brillante de aplicación directa F1DG con contenido ultra bajo de COV	F8200, F8201, o F8203	F8311, F8312, o F8313	2 : 1 : 1	1.46 (175)
Capa de acabado mate F1M con contenido ultra bajo de COV	F8200	F8312 o F8313	3 : 1 : 1	1.50 (180)



## Distrito de control de la contaminación del aire (APCD) del condado de Placer, California

### Regla 234

#### Operaciones de reacabado automotriz

Modificación: 14 oct 2010 | Entrada en vigencia: 1 jul 2011

Código y nombre del producto	Endurecedor	Reductor	Proporción de mezcla	COV aplicado Menos agua Menos exentos
<b>Revestimiento de color</b>				<b>Límite: 3.5 lb/gal (420 g/l)</b>
Capa base F1BC con contenido ultra bajo de COV	F8200, F8201, F8202, o F8203	F8311, F8312, o F8313	2 : 1 : 1	1.48 (177)
Código y nombre del producto	Endurecedor	Reductor	Proporción de mezcla	COV aplicados Menos agua Menos exentos
<b>Revestimiento transparente</b>				<b>Límite: 2.1 lb/gal (250 g/l)</b>
Reparador transparente F8600 con contenido ultra bajo de COV	F8200 o F8201	F8311	3 : 1 : 1	1.36 (163)
Reparador transparente F8600 con contenido ultra bajo de COV	F8200 o F8201	F8314	3 : 1 : 1	1.89 (226)
Capa transparente F8605 con contenido ultra bajo de COV	F8200 o F8201	F8311	3 : 1 : 1	1.51 (181)
Capa transparente F8605 con contenido ultra bajo de COV	F8200 o F8201	F8314	3 : 1 : 1	2.01 (241)
<b>Productos adicionales: (la lista no tiene la intención de incluir todos)</b>				
Difuminado transparente F8720	Esponja para limpiar y raspar SU4901		Mezclador de acabado uniforme (aerosol) SXA840	
Mezclador de acabado uniforme SLV840	Promotor de adherencia de conformidad 1K SU470LV			

#### Regla 234 del APCD del condado de Placer, California – PPG DELFLEET ONE™

Esta tabla para pared “Regla 234 del APCD (PPG *Delfleet One*) del condado de Placer” tiene la intención de proporcionar INFORMACIÓN a los clientes de PPG. Al entregar este gráfico de pared, PPG no genera garantías separadas o adicionales, ni expresas ni implícitas, y no asume responsabilidad o compromiso alguno derivados de su uso. Es responsabilidad de cada cliente, REVENDEDOR Y USUARIO FINAL de los productos de PPG determinar y comprobar de manera independiente que sus prácticas son legales, apropiadas y que constituyen una administración segura y sólida del producto. Este gráfico de pared “Regla 234 del APCD (PPG *Delfleet One*) del condado de Placer” no incluye la totalidad de los productos *Delfleet One* que actualmente cumplen con la regla. Los productos representativos mencionados cumplen con los límites de COV estipulados en la Regla 234 del APCD del condado de Placer, vigentes a la fecha de divulgación de este gráfico de pared; sin embargo, los cambios posteriores en la Regla 234 del APCD del condado de Placer pueden cambiar el estado de cumplimiento de los productos mencionados. Es responsabilidad del usuario final revisar y cumplir con las regulaciones actuales, incluidos los límites de COV aplicables a la categoría de revestimientos, a la fecha de compra o uso del producto. Este documento NO TIENE LA INTENCIÓN de definir o crear derechos ni obligaciones legales. Es responsabilidad de cada cliente, REVENDEDOR Y USUARIO FINAL cumplir todas las leyes aplicables federales, estatales y locales.



PPG Industries  
Revestimientos Comerciales  
19699 Progress Drive  
Strongsville, OH 44149  
1-800-647-6050

PPG Canada Inc.  
2301 Royal Windsor Drive, Unit #6  
Mississauga, Ontario L5J 1K5  
1-888-310-4762