

SZANITER SZILIKON

1 / 2 Oldal

Ecetsavas és fungicid tartalmú szilikon

Műszaki adatok:

| | |
|--|---|
| Bázis | Polisziloxán |
| Konzisztencia (Állag) | Stabil paszta |
| Kötési rendszer | Légnedvességgel való polimerizáció |
| Bőrképződés (*) | Kb. 7 perc (20°C/65% relatív nedvesség) |
| Kötési sebesség (*) | 2 mm/24h (20°C/65% relatív nedvesség) |
| Térfogat veszteség (teljes kötés után) | Nincs |
| Keménység | 25±5 Shore A |
| Fajsúly | 1,03 g/ml (transzp.), 1,25 g/ml (színezett) |
| Hőmérsékleti ellenállás | -60°C-től +120°C-ig |
| Rugalmas visszaugrás | >90% |
| Maximális deformáció | 25% |
| Rugalmassági modulus 100% | 0,40 N/mm ² (DIN 53504) |
| Maximális húzófeszültség | 1,6 N/mm ² (DIN 53504) |
| Szakadási nyúlás | >500 % (DIN 53504) |

Termék:

A szaniter szilikon egy kiváló minőségű, ecetsav tartalmú, egy komponenses tömítőanyag.

Tulajdonságok:

- Könnyű alkalmazhatóság
- Szín tartó, UV- álló
- A kikeményedés után rugalmas marad.
- Nagyon jó tapadás sok fajta alapfelülethez.
- Tipikus ecetsavas illat

Alkalmazások:

Szaniter helységekben lévő fugák tömítésére.

Csomagolás:

Szín: fehé, szürke, manhattan szürke, átlátszó, bézs,
Csomagolás: 280 ml-es kartus

Eltarthatóság:

12 hónap bontatlan csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolva. Fagymentes helyen.

Felületek:

Típus: valamennyi szokásos felület (kivéve PVC).

A felület állapota:

tiszta, száraz, por- és zsírmentes

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

Előkészítés: a porózus felületek alapozása Primer 300 alapozóval (lásd a Soudal Primer táblázatot), nem porózus felületekhez alapozó nem szükséges. Javasolunk egy előzetes összeférhetőségi vizsgálatot.

Illesztési méret:

Minimális szélesség: 5 mm
Maximális szélesség: 30 mm
Minimális mélység: 5 mm
Javaslat: 2 x mélység = szélesség

Alkalmazás:

Módszer: tömítő pisztoly
Alkalmazási hőmérséklet: +1°C-től +30°C-ig
Tisztítás: lakkbenzinnel közvetlenül a használat után
Megtisztítás: szappanos víz a bőrsődés előtt
Javítás: saját anyagával.

Munkavédelmi ajánlás:

Tartsa be a szokásos ipari higiénit.

Címketartalom:

Szimbólum: nincs
R-mondat: nincs
S-mondat: nincs

SZANITER SZILIKON

2 / 2 Oldal

Megjegyzések:

- Az ecetsav tartalma miatt, egyes fémek elszíneződhetnek (pl. horgany, réz, ólom), és az akril felületekhez sem javasolt.
- Gombásodás gátlóhatás Belgium: 2490 Szab.szerint

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.