

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



Профилна дъска

JI 45.333.1000

Металната ламарина с трапецовиден профил и височина на изрязване 45 mm се препоръчва за облицовка на стени или покриви на промишлени сгради, както и за обновяване на съществуващи сгради. Основните приложения са: логистични и складови сгради, промишлени сгради, спортни зали, селскостопански сгради и др.



Технически данни



Обща ширина	Ползна ширина	Височина на профила	Минимална дължина	Максимална дължина	Минимален наклон
1050 mm	1000 mm	45 mm	400 mm	12500 mm	5°

*Забележка: По избор продуктите се предлагат по поръчка със самозалепваща се антикондензна мембрана, нанесена върху вътрешната страна на продуктите.

Спецификация на материалите

Тип стомана	S250GD;S280GD;			DX51D, S250GD	
Тип слой	Z100÷Z275 ГЛАНЦ	Z100÷Z275 МАТ	Z275 NEOMAT30	Z275 SUPREM50	Z100
Дебелина на материала [mm]	0,45÷1,00	0,45-0,50	0.50	0.50	0.50-1,0
Дебелина на слоя боя отпред/отзад [µm]	25 / 7	35 / 7	60 / 12	50 / 12	-/-
Гаранция (корозия / цвят)[години]	10 / 10	15 / 15	30 / 30	50 / 25	2 /-

*Забележка: Самозалепващата се антикондензна мембрана, която се поставя по избор на вътрешната страна на продукта, има специфично тегло 95 g/m² и дебелина <1 mm.

Материали

ДОПУСКИ В РАЗМЕРИТЕ	РЕФЕРЕНЦИЯ
Продукт	SR EN 508-1: 2021
Материал	SR EN 10143: 2006

СУРОВИНА	РЕФЕРЕНЦИЯ
Горещо поцинкована стомана	SR EN 10346: 2015
Стомана с органично покритие	SR EN 10169: 2022

wetterbest
PE FIECARE CASĂ



За да сте сигурни, че използвате най-новата версия, Ви препоръчваме да я изтеглите от сайта ни: <https://www.wetterbest.ro/bg-bg/dokumentatsiya> или да сканиране QR кода. Настоящият документ не предоставя права и подлежи на промяна. Запазваме си правото да променяме документа без предизвестие, за да отразим напредък или подобрения.

Wetterbest S.A. Адрес: Băicoi, str. Înfrațirii nr. 142, Prahova, Румъния, 105200; Телефон: 0244 268 633 / 0735 35 35 35

06-2025-v1