


ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Профилирана ламарина

WETTERBEST® W35

Метален панел Wetterbest® W35, с трапецовиден профил, с височина на профила от 35 мм, може да се използва за облицоване на стени на промишлени халета и покриви, за покриви на жилищни и търговски сгради, за работни проекти свързани с преграждане в индустриалната, търговската и жилищната сфера. Металният профилиран панел W35 има ниско специфично тегло без негативни ефекти върху дълготрайността на конструкцията. Профилираната ламарина W35 е незапалима и не влияе на класа на пожароустойчивост на конструкцията.



Технически данни



Обща ширина	Ползна ширина	Височина на профила	Минимална дължина	Максимална дължина	Минимален наклон	единица за продажба
1125 mm	1080 mm	35 mm	400 mm	12500 mm	7°	m ²

Спецификация на материалите

Тип стомана	S250GD; S280GD;			DX51D, S250GD	
Тип слой	Z100÷Z275 ГЛАНЦ	Z100÷Z275 МАТ	Z275 NEOMAT30	Z275 SUPREM50	Z100
Дебелина на материала [mm]	0,45÷1,00	0,45-0,50	0.50	0.50	0.45-1,0
Дебелина на слоя боя отпред/отзад [µm]	25 / 7	35 / 7	60 / 12	50 / 12	-/-
Гаранция (корозия / цвят)[години]	10 / 10	15 / 15	30 / 30	50 / 25	2 / -

Материали

ДОПУСКИ В РАЗМЕРИТЕ	РЕФЕРЕНЦИЯ
Продукт	SR EN 508-1: 2021
Материал	SR EN 10143: 2006

СУРОВИНА	РЕФЕРЕНЦИЯ
Горещо поцинкована стомана	SR EN 10346: 2015
Стомана с органично покритие	SR EN 10169: 2022

wetterbest
PE FIECARE CASĂ



За да сте сигурни, че използвате най-новата версия, Ви препоръчваме да я изтеглите от сайта ни: <https://www.wetterbest.ro/bg-bg/dokumentatsiya> или да сканирате QR кода. Настоящият документ не предоставя права и подлежи на промяна. Запазваме си правото да променяме документа без предизвестие, за да отразим напредък или подобрения.

Wetterbest S.A. Адрес: Băicoi, str. Înfrațirii nr. 142, Prahova, Румъния, 105200; Телефон: 0244 268 633 / 0735 35 35 35