

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА


Профилирана ламарина Wetterbest® W10



Профилирана ламарина W10 с трапецовиден профил, се предлага в два размера на широчина, съответно 1150 мм., 920 мм, съответно 870 мм. С височина на профила 10 мм., профилираната ламарина W10 може да се използва при покриване и облицоване върху непрекъснатата основа.

Идеална е за промишлени проекти, за външно и вътрешно облицоване на сгради, покриви, за стени и различни естетически приложения, както и за покриване на зоните със сачак.

Технически данни



Негативен

| Обща ширина | Ползна ширина | Височина на профила | Минимална дължина | Максимална дължина | Минимален наклон |
|-------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 1150 мм | 1105 мм | 10 мм | 400 мм | 9000 мм | N/A |
| 920 мм | 828 мм | 10 мм | 400 мм | 9000 мм | N/A |
| 870 мм | 828 мм | 10 мм | 400 мм | 8000 мм | N/A |

Спецификация на материалите

| Тип стомана | DX51D; DX52D; DX53D; S250GD; S280GD | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----|------------------|-----|----------------|----------------|--|-------|
| Тип слой | Z100÷Z275 ГЛАНЦ | | Z100÷Z275 МАТ | | Z275 НЕОМАТ 30 | Z275 SUPREM 50 | Z100÷Z275 ДВОЙНО ПРЕДВАРИТЕЛНО БОЯДИСАНО ДЪРВО | |
| Дебелина на материала (мм.) | 0,25÷0,35 0,40 0,45÷0,60 | | 0,40 0,45-0,50 | | 0,50 | 0,50 | 0,40 0,45 | |
| Дебелина на слоя боя отпред/отзад | 25μ/7μ | | 35μ/7μ | | 60μ/12μ | 50μ/12μ | 35μ/35μ | |
| Гаранция (корозия / цвят) | 2/2 | 5/5 | 10/10 | 5/5 | 15/15 | 30/30 | 50/25 | 18/18 |

Материали

| ДОПУСКИ В РАЗМЕРИТЕ | ДОПУСКИ В РАЗМЕРИТЕ | СУРОВИНА | РЕФЕРЕНЦИЯ |
|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| Продукт | SR EN 508-1: 2021 | Горещо цинкувана стомана | SR EN 10346: 2015 |
| Материал | SR EN 10143: 2006 | Стомана с органично | SR EN 10169: 2022 |



SC Wetterbest SA

str. Înrățării, nr. 142, Băicoi, Prahova, Румъния
Телефон: 0244.268.633 | Мобилен: 0735.35.35.35

www.wetterbest.ro