



Componența pe straturi a materialului cu protecție **LUCIOASĂ:**




- 01 Strat nominal de protecție organică grund + vopsea 25μ
- 02 Strat soluție pasivizare
- 03 Strat protecție anorganică Zinc (Z225 g/m²)
- 04 Miez oțel
- 05 Strat protecție anorganică Zinc (Z225 g/m²)
- 06 Strat soluție pasivizare
- 07 Strat protecție organică de vopsea (PE) 7μ

Componența pe straturi a materialului cu protecție **MATĂ:**




- 01 Strat nominal de protecție organică grund + vopsea 35μ
- 02 Strat soluție pasivizare
- 03 Strat protecție anorganică Zinc (Z225 g/m²)
- 04 Miez oțel
- 05 Strat protecție anorganică Zinc (Z225 g/m²)
- 06 Strat soluție pasivizare
- 07 Strat protecție organică de vopsea (PE) 7μ

Componența pe straturi a materialului cu protecție **NEOMAT 30:**



- 01 Strat nominal de protecție organică grund + vopsea 60μ
- 02 Strat soluție pasivizare
- 03 Strat protecție anorganică Zinc (Z275 g/m²)
- 04 Miez oțel
- 05 Strat protecție anorganică Zinc (Z275 g/m²)
- 06 Strat soluție pasivizare
- 07 Strat protecție organică de vopsea (PE) 12μ

Componența pe straturi a materialului cu protecție **SUPREM 50:**



- 01 Strat nominal de protecție organică grund + vopsea 50μ
- 02 Strat soluție pasivizare
- 03 Strat protecție anorganică Zinc (Z275 g/m²)
- 04 Miez oțel
- 05 Strat protecție anorganică Zinc (Z275 g/m²)
- 06 Strat soluție pasivizare
- 07 Strat protecție organică de vopsea (PE) 12μ

Pentru a vă asigura că utilizați cea mai recentă versiune, vă recomandăm să o descărcați de pe site-ul nostru: <https://www.wetterbest.ro/ro-ro/documentatii> sau scanând codul QR.

Acest document nu conferă drepturi și poate suferi modificări. Ne rezervăm dreptul de a modifica documentul fără notificare prealabilă pentru a reflecta progrese sau îmbunătățiri.



Wetterbest S.A.

Băicoi, Str. Înfrățirii nr. 142, Jud. Prahova, Cod 105200
Telefon: 0244 268 633 | Mobil: 0735 35 35 35

www.wetterbest.ro