



DELTRON[®] NXT GUÍA PARA LA SELECCIÓN DE DILUYENTES

Las recomendaciones a continuación son solo una referencia general y deben utilizarse únicamente como punto de partida para elegir el diluyente adecuado. Su entorno de rociado y tamaño de trabajo en particular pueden requerir leves ajustes.

Temperatura

55 °F (13 °C)	60 °F (16 °C)	65 °F (18 °C)	70 °F (21 °C)	75 °F (24 °C)	80 °F (27 °C)	85 °F (29 °C)	90 °F (32 °C)	95 °F (35 °C)	100 °F+ (38 °C)
DT1565 Imprimante/Sellante/Capa base		DT1575 Imprimante/Sellante/Capa base		DT1585 Imprimante/Sellante/Capa base		DT1595 Imprimante/Sellante/Capa base		DT1598 Capa base	
DT1565 Capa transparente		DT1575 Capa transparente		DT1585 Capa transparente		DT1595 Capa transparente		DT1598 Capa transparente	
Consejos: • Un diluyente de temperatura más alto en una capa transparente permitirá que la superficie permanezca abierta durante más tiempo y proporcionará nivelación adicional. • Tenga en cuenta el tamaño del trabajo al seleccionar el diluyente adecuado. Los trabajos más grandes pueden requerir un diluyente de temperatura más alta para mantener un borde “húmedo”. • Cuando haya un flujo de aire excesivo en la zona de rociado, se debe considerar un diluyente de temperatura más alta para minimizar el potencial de atrapamiento del solvente.									