

Renseignements sur les solvants et les durcisseurs

Deux apprêts époxy — partagent un même durcisseur et un même réducteur (F8800, réducteur 1).

Apprêts uréthanes (apprêt, produit de scellement et surfaçant uréthane) — partagent un même durcisseur et un même réducteur (E, 2). Le produit de scellement peut aussi utiliser le durcisseur B, mais le durcisseur E est à privilégier pour des raisons d'apparence et de rapport de mélange.

Couche de finition à brillant direct — Trois durcisseurs, trois réducteurs (durcisseurs A, B, C; réducteurs 2, 3, 4). Le durcisseur E ne fonctionne pas avec la couche de finition à brillant direct : il nuit à la brillance et a une très courte durée de vie utile.

Couche de base — Quatre durcisseurs, trois réducteurs (durcisseurs A, B, C, D; réducteurs 2, 3, 4).

Incolores — Deux durcisseurs, deux réducteurs (durcisseurs A, B; réducteurs 2, 5).

Durcisseurs		
Code	Description	Produits associés
F8200	Durcisseur A	Couche de finition à brillant direct, couche de base, deux incolores
F8201	Durcisseur B	Couche de finition à brillant direct, couche de base, deux incolores, produit de scellement
F8202	Durcisseur C	Couche de finition à brillant direct, couche de base
F8203	Durcisseur D	Couche de base
F8204	Durcisseur E	Produit de scellement, apprêt uréthane, surfaçant
Réducteurs		
Code	Description	Produits associés
F8310	Réducteur 1	Apprêt époxy ponçable, apprêt époxy à pellicule fine
F8311	Réducteur 2	Couche de finition à brillant direct, couche de base, deux incolores, produit de scellement, apprêt uréthane, surfaçant
F8312	Réducteur 3	Couche de finition à brillant direct, couche de base, apprêt uréthane, surfaçant
F8313	Réducteur 4	Couche de finition à brillant direct, couche de base, apprêt uréthane, surfaçant
F8314	Réducteur 5	Incolores

DFOTB-202F

Santé et sécurité



Les fiches de données de sécurité (FDS) des produits PPG mentionnés dans le présent bulletin sont disponibles sur le site www.ppgcommercialcoatings.com (Safety/SDS Search ou Sécurité/Recherche de FDS) ou auprès de votre distributeur PPG. Pour obtenir plus de renseignements sur ce produit, consultez LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ et L'ÉTIQUETTE s'y rapportant.

Consulter les fiches de données de sécurité et les étiquettes pour en savoir plus sur les consignes de sécurité et de manutention. POUR OBTENIR D'URGENCE DES RENSEIGNEMENTS DE NATURE MÉDICALE OU CONCERNANT LE CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS, COMPOSER LE 514 645-1320, AU CANADA, LE 412 434-4515, AUX ÉTATS-UNIS, OU LE 01-800-00-21-400, AU MEXIQUE.

Les produits décrits dans le présent document sont conçus pour être appliqués par des professionnels ayant reçu une formation spéciale, et utilisant de l'équipement approprié. Ils ne sont pas destinés à la vente au grand public. Les produits décrits peuvent être dangereux et doivent être utilisés selon leur mode d'emploi. Les mises en garde des étiquettes doivent être rigoureusement respectées. Les énoncés et méthodes décrits sont exacts au meilleur des connaissances et pratiques de PPG Industries. Les marches à suivre mentionnées pour l'application ne sont que des suggestions et ne doivent pas être interprétées comme des garanties de rendement, de résultat ou de convenance à des fins particulières. De plus, PPG Industries ne permet pas la contrefaçon en ce qui concerne l'utilisation de toute formule ou de tout procédé ci-inclus.

PPG Canada Inc.
2301 Royal Windsor Drive, Unit #6
Mississauga, Ontario L5J 1K5
1 888 310-4762

PPG Industries
Revêtements commerciaux
19699 Progress Drive
Strongsville, Ohio 44149
1 800 647-6050

©2019 PPG Industries, Inc. Tous droits réservés. www.ppgcommercialcoatings.com

Le *logo de PPG* est une marque déposée de PPG Industries Ohio, Inc.
Delfleet One est une marque de commerce de PPG Industries Ohio, Inc.

N° de pièce : DFOTB-202F 2019-05